decomur Enduit de Rénovation

Enduit acrylique en phase aqueuse pour le lissage des murs et plafonds à l'intérieur. Pour enduire sur peintures vinyliques et acryliques, toiles de verre, enduits talochés ainsi que supports minéraux. Facile à lisser et à poncer.

Domaine d'utilisation:

Le *decomur Enduit de Rénovation* de decotric est un enduit de lissage intérieur en pâte qui s'utilise pour lisser des supports irréguliers ainsi que pour dégrossir du crépi fin ou structuré. L'enduit s'applique ainsi bien à la spatule qu'au rouleau caoutchouc sur toiles de verre, peintures, panneaux agglomérés, enduits talochés et tous supports minéraux (crépi, béton, briques, etc.) en épaisseur de 0 à 5 mm par couche.

Données techniques:

Matières premières:	dispersion styrol-acrylique, charges, additifs, eau
Densité:	env. 1,7 g/cm^3
PH:	8 – 9
Réaction au feu:	A 2
Consommation:	env. 1,7 kg par m^2 et mm d'épaisseur
Mise en peinture/ Temps de séchage:	sur supports absorbants 1,5 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 2,5 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de 20°C

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou les badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures profondes avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur Super-Enduit* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants au *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Nettoyer les peintures avec la *Lessive Professionnelle* de decotric.

Mode d'emploi:

Appliquer le *decomur Enduit de Rénovation* de decotric avec un couteau à enduire ou un platoir. Lisser les irrégularités d'enduit frais avec une taloche à dos mousse humidifié. Attendre le séchage complet avant ponçage (temps variable selon l'épaisseur de produit appliquée, la température ambiante et du support, etc.).
En application au rouleau caoutchouc (diamètre d'env. 4,5 cm), bien remuer l'enduit avant. Appliquer et étaler l'enduit au rouleau, laisser sécher et, si nécessaire, poncer.
Il n'est pas nécessaire d'appliquer un durcisseur de fonds sur l'enduit avant la pose de papiers peints ou de peintures. Avant application d'un enduit taloché, traiter la surface enduite au *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric.

Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Délai de stockage:

Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Article n°:

130

Conditionnements:

Seau de 8 kg
Seau de 15 kg